



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0468

2017190604Z



广东省质量监督家具检验站（东莞）

Guangdong Furniture Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)



使用前，请扫码确认。

检验报告

（电子版）

防伪码：60019753



No: J23010027

样品信息	样品名称	床垫			商标	V6家居
	型号/规格/颜色	MFB1-055			等级	合格品
	生产单位及地址	慕思健康睡眠股份有限公司 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号			生产日期/批号	_____
委托单位及联系方式		东莞慕思时尚家居有限公司 广东省东莞市厚街镇厚街环湖路8号816室			检验类别	委托检验
样品数量		1张	单号	A23010095	来样方式	送样
样品状况		正常	接样日期	2023-01-03	验讫日期	2023-02-22
检验依据		QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》				
判定依据		QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》				
检验结论		该样品经检验，所检项目符合QB/T 1952.2-2011标准。				
备注		_____				

批准：

冯伟科

审核：

邓艳

编制：

翟树明



检验报告

No: J23010027

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	单项评价
1	尺寸偏差	长L	mm	(-10, +10) (C类)	+5	合格
		宽B	mm	(-10, +10) (C类)	-5	合格
		高H	mm	(-15, +15) (C类)	-6	合格
2	床垫铺面对角线偏差		mm	双人≤25 (C类)	9	合格
3	面料	—	—	应无破损 (A类)	符合要求	合格
		—	—	应清洁、无污渍 (C类)	符合要求	合格
		—	—	应无明显色差 (C类)	符合要求	合格
4	铺面、边面 缝纫	单处浮线长度	mm	≤15 (A类)	未检出	合格
		浮线累计长度	mm	≤50 (A类)	未检出	合格
		—	—	应无断线 (C类)	符合要求	合格
		跳单针	处	≤10 (C类)	未检出	合格
		跳双针	处	≤5 (C类)	未检出	合格
		—	—	不应连跳3针及以上 (C类)	未检出	合格
5	缝边	—	—	应顺直 (C类)	符合要求	合格
		—	—	四角圆弧均匀对称 (C类)	符合要求	合格
		露毛边累计长度	mm	≤20 (A类)	未检出	合格
		—	—	应无断线 (A类)	符合要求	合格
		跳针	处	≤5 (C类)	未检出	合格
		浮线累计长度	mm	≤50 (A类)	未检出	合格
6	面料耐干摩擦色牢度		级	≥3 (A类)	4-5	合格
7	棕纤维垫强度		N/cm	≥16 (C类)	不适用	—
8	椰丝垫强度		N/cm	≥16 (C类)	不适用	—



广东省质量监督家具检验站（东莞）

Guangdong Furniture Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: J23010027

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价
9	化纤（绵）毡强度	N/cm	≥ 10 (C类)	69	合格
10	慢回弹回弹性	%	≤ 12 (A类)	5	合格
11	其他回弹性	%	≥ 35 (A类)	40	合格
12	慢回弹拉伸强度	kPa	≥ 50 (A类)	61	合格
13	其他拉伸强度	kPa	≥ 80 (A类)	91	合格
14	卫生、安全	—	应无异味 (A类)	符合要求	合格
		—	不应有霉变、虫蛀，肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭虫等节足动物和蟑螂卵夹 (A类)	符合要求	合格
		—	不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品 (A类)	符合要求	合格
		—	纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质应经高温成型（热熔）、消毒等工艺处理 (A类)	符合要求	合格
		—	不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属等杂物 (A类)	符合要求	合格
		—	所用絮用纤维不应漂白 (A类)	符合要求	合格
		—	弹簧钢丝不应刺出垫面 (A类)	符合要求	合格
15	致病菌	—	不应检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌（仅适用于仲裁检验） (A类)	未检出	合格
16	甲醛释放量	mg/m ² h	≤ 0.050 (A类)	0.039	合格
17	阻燃性	—	家庭用：按GB 17927.1-2011规定进行试验和检查时，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验 (A类)	符合要求	合格



检验报告

No: J23010027

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价
18	弹簧	—	不应有锈迹 (C类)	符合要求	合格
		—	不应有锈蚀现象 (A类)	符合要求	合格
		—	应无弹簧摩擦声 (C类)	符合要求	合格
19	产品标志	—	产品标志至少应包括以下内容: a) 产品名称、型号规格 (A类)	符合要求	合格
		—	b) 产品主要尺寸、使用场所 (A类)	符合要求	
		—	c) 执行标准编号 (A类)	符合要求	
		—	d) 检验合格证明、生产日期 (A类)	符合要求	
		—	e) 中文生产者名称和地址 (A类)	符合要求	
20	使用说明	—	产品使用说明的主要内容编写应符合GB 5296.6的规定,内容至少应包括: a) 产品名称、型号规格、执行标准编号; 弹簧结构特征 (A类)	符合要求	合格
		—	b) 产品主要尺寸、使用场所 (A类)	符合要求	
		—	c) 产品主要、原辅材料名称 (A类)	符合要求	
		—	d) 有害物质限量指标 (A类)	符合要求	
		—	e) 产品使用方法、注意事项 (A类)	符合要求	
		—	f) 产品保养方法 (A类)	符合要求	
21	耐久性(睡眠区域中心)	—	试验时和试验结束后,面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损或移位 (A类)	符合要求	合格
		%	试验结束后,垫面高度应不小于初始垫面高度的90%,即 $Hd_2 \geq 90\% Hd_0$ (A类)	97	合格
22	耐久性(边部)	—	试验时和试验结束后,面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损或移位 (A类)	符合要求	合格



检验报告

No: J23010027

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价
22	耐久性（边部）	%	试验结束后，床垫围边高度应不小于初始围边高度的90%，即 $Hw_2 \geq 90\% Hw_0$ （A类）	96	合格

检验结果说明	1. 检验地点：松山湖本部。 2. “不适用”表示该样品不需要检测此项目。 3. 项目分类：“A类”表示基本项目，“C类”表示一般项目。 4. 致病菌：从样品上剪裁3块检测。 5. 甲醛释放量的检出限为0.010mg/m ² h。
实验室地址	松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。 3. 委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。 7. 委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的意见期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）



以下空白

